



アジア物性材料株式会社  
NIPPON RARE METAL, INC.

〒226-8691 横浜市緑区中山町1200番地  
TEL:045-931-4841 FAX:045 932-8401  
URL:www.nrm-inc.co.jp e-mail:info@nrm-inc.co.jp

# 酸化ガリウム粉

## 1) 不純物規格(例)

単位ppm

	Ag	Bi	Ca	Cu	Fe	In	Na	Ni	P	Pb	Si	Sn	Zn
5N規格	≤1	<3	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	<3	≤1	<5	<3	≤1
代表例	<1	<3	<1	<1	1	<1	<1	<1	<3	<1	1	<3	<1
4N規格	≤10	≤10	≤10	≤10	≤20	≤20	≤20	≤10	—	≤10	—	≤10	≤10
代表例	<1	<3	<1	<5	1	5	<1	<1	—	<1	—	<3	<1

2) 嵩密度 (参考値)

0.30~0.50gcm<sup>3</sup>

3) メディアン径

0.5 ~ 10 μm

SEM 画像

